

# クールアップ 標準施工要領書

		金属屋根	壁面
1	下地処理	錆はワイヤーブラシ等でケレンし、 浮き膜は除去して下さい。 油脂分や埃を除去・清掃してください。	下地の材質や状況に合わせて必要な 下地処理及び下地補修をして下さい。
2	下塗り	防錆密着プライマー「サームプライマー」 塗布量: 0.2kg/m <sup>2</sup> (1回塗り)	下地の材質に合わせて 適切な下地調整材を使用して下さい。
3	上塗り	高日射反射率遮熱塗料「クールアップ」 塗布量: 0.3kg/m <sup>2</sup> (2回塗り)	高日射反射率遮熱塗料「クールアップ」 塗布量: 0.3kg/m <sup>2</sup> (2回塗り)
4	可使時間	25°C～35°Cの場合: 4時間 (塗装間隔 3時間～3日間以内) 15°C～25°Cの場合: 7時間 (塗装間隔 5時間～3日間以内) 5°C～15°Cの場合: 10時間 (塗装間隔 8時間～5日間以内)	
5	希釈	希釈にはクールアップシンナーもしくは塗料用シンナーを使用下さい。	
6	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・降雨、降雪、強風の際は塗装しないで下さい。</li> <li>・気温が5°C以下、湿度が85%以上の時は塗装を避けて下さい。</li> <li>・硬化剤は水分/湿気で変質しますので保管場所に注意し、開缶後は全量使いきって下さい。</li> </ul>	