

クールアップ 標準施工要領書

		金属屋根	壁面
1	下地処理	錆はワイヤーブラシ等でケレンし、 浮き膜は除去して下さい。 油脂分や埃を除去・清掃してください。 下地の水分はなくしてください。(完全乾燥)	下地の材質や状況に合わせて必要な 下地処理及び下地補修をして下さい。
2	下塗り	防錆密着プライマー「サームプライマー」 塗布量:0.15~0.22kg/m ² (1回塗り)	下地の材質に合わせて 適切な材料を使用して下さい。
3	上塗り	「クールアップ」 塗布量:0.26~0.3kg/m ² (2回塗り) 「クールアップSi」 塗布量:0.26~0.3kg/m ² (2回塗り) 「クールアップF」 塗布量:0.26~0.3kg/m ² (2回塗り) 「クールアップW-HALS」 塗布量:0.3~0.34kg/m ² (2回塗り)	
4	塗装間隔	23℃ の場合	「クールアップ」 2時間以上 5日以内 「クールアップSi」 5時間以上 7日以内 「クールアップF」 2時間以上 5日以内 「クールアップW-HALS」 3時間以上
5	希釈	希釈にはペイントシンナーもしくは塗料用シンナーを使用ください。 ※クールアップW-HALSのみ希釈は水を使用してください。	
6	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・降雨、降雪、強風の時は塗装しないで下さい。 ・気温が5℃以下、湿度が85%以上の時は塗装を避けて下さい。 ・硬化剤は水分/湿気で変質しますので保管場所に注意し、開缶後は全量使いきって下さい。 ・スレートにも塗装できます。仕様はお問い合わせください。 	